



Dodatek aktywowany FR-45

Produkt FR-45 jest aktywowanym dodatkiem mineralnym stosowanym w inżynierii cywilnej. Materiał w połączeniu z wodą tworzy suspensje o sterowalnych w zakresie koncentracji parametrach reologicznych. Materiał znajduje zastosowanie w budownictwie, uszczelnieniach gruntu, budowach kanalizacji, wodociągów i innej infrastruktury cywilnej.

Parametry

Właściwości	Zakres	wynik testu
Wilgotność	Max. 12%	8,50
Wielkość Cząstki	Min. % 80 < 75 μm	97,24
600 rpm	37-43	41
300 rpm	28-34	31
200 rpm	24-30	26
100 rpm	19-24	21
6 rpm	9-13	8
Gel I	9-13	10
Gel II	9-13	10
Fluid Loss (ml)	Max. 21,0	20,00

Opakowanie

Materiał pakowany w worki 25 kg – 1000 kg na palecie lub big tagi 500 kg ,650 kg, 1000 kg.