



BDC-013 (Opóźniacz wiązania cementu)

BDC-013 jest pochodną oksylogliny sodu. Produkt jest opóźniaczem wiązania zaczynów cementowych w zakresie temperatur 80 - 120°C. BDC-013 jest kompatybilny ze wszystkimi cementami klasy API oraz POZMIX. BDC-013 działa również jako łagodny dyspergator. BDC-013 jest efektywny w wodzie słodkiej i słonej i może być mieszany na sucho z cementem jak i dodawany do wody zarobowej.

Stosowanie

BDC-013 jest stosowany w koncentracjach od 0,1 do 2,0% bwoc w zależności od jakości cementu.

Właściwości

Zawartość fazy suchej	minimum 93.0%
Wygląd	ciemnobrązowy proszek
pH	8,5
Zawartość substancji nierozpuszczalnych	maksimum 0,7%
Zawartość Sodu	8%
Zawartość Siarki	3%
Gęstość nasypowa	650 kg/m ³